

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

BRASFLUX F16

Disossidante per Saldobrasatura

EN 1045:2010
AWS 5.31:2012

EN 1045 FH 10

Composizione Nominale Base

Composti di Boro, Fluoridi - Boron Compound, Fluorides

Dati Tecnici

Temperatura di Lavoro	c.a. 550-800 °C
Densità	0,9 gr/cm ³
Viscosità	
Colore	Bianco
Scadenza	6 mesi - temp da +5° a 30° C
Residui	Corrosivi; solubili in Acqua Calda



Applicazioni:

F16 è un disossidante molto versatile, caratterizzato da un lungo tempo di attivazione; consigliato con leghe a bassa percentuale di Argento (serie TERNALLOY S) oppure quando la brasatura richiede tempi prolungati di riscaldamento dei metalli base. Buona capillarità. Residui lavabili con lavaggio con acqua calda o al massimo con spazzolatura manuale. Può essere utilizzato sia nei procedimenti di saldatura a fiamma. Può essere utilizzato in forma di pasta, se miscelato con acqua nella proporzione di 4:1.

Avvertenze

Miscelare prima dell'uso. Solo un prodotto miscelato omogeneamente può garantire risultati costanti nel corso della brasatura. L'aggiunta di acqua o altri prodotti può inficiare le caratteristiche del prodotto ed alterarne le caratteristiche. I residui non sono corrosivi ma devono essere rimossi meccanicamente o con decappaggio.

Confezionamento

0,250 Kg, 0,500 Kg, 1 Kg, 5 kg, 10 kg, 25 Kg, 50 Kg

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

Sede Legale e Uffici

Via Friuli 5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

TEL. +39 02 907 81 812 | FAX. +39 02 907 84 933

CF/P.IVA IT08049640967 | NUMERO REA: MI - 2000301

info@saldflux.com | saldflux@legalmail.it

Sede Magazzino

Via Privata Vico Veneto 32/5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

Orari: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

Stabilimento

Via Martiri Della Resistenza 6 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

