

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

BRASFLUX®

Disossidante per Saldobrasatura

EN 1045:2010
AWS 5.31:2012

EN 1045 FH 10
FB3-A

Composizione Nominale Base

Composti di Boro, Fluoridi

Dati Tecnici

Temperatura di Lavoro

c.a. 550-800 °C

Densità

0,8 gr/cm³

Viscosità

n.d.

Colore

Bianco

Scadenza

6 mesi

Residui

Corrosivi; Solubili in acqua calda o meccanicamente



Applicazioni:

Il BRASFLUX® è un disossidante di impiego universale, soprattutto per la brasatura di acciai e metalli non ferrosi (ad esclusione dell'Alluminio e delle Sue leghe). Permette un'ottima penetrazione del metallo di apporto nel giunto da saldare. Aderisce molto bene alla bacchetta/filo riscaldato. Può essere utilizzato sia nei procedimenti di saldatura a fiamma che ad induzione. Può essere utilizzato in forma di pasta, se miscelato con acqua nella proporzione di 4:1.

Avvertenze

Miscelare prima dell'uso. Solo un prodotto miscelato omogeneamente può garantire risultati costanti nel corso della brasatura. L'aggiunta di acqua o altri prodotti può inficiare le caratteristiche del prodotto ed alterarne le caratteristiche. I residui sono corrosivi e devono essere rimossi meccanicamente o con decappaggio.

Confezionamento

100gr, 250gr, 500gr, 1kg, 5kg, 10kg, 20kg (PS); 25kg(PV)

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

Sede Legale e Uffici

Via Friuli 5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

TEL. +39 02 907 81 812 | FAX. +39 02 907 84 933

CF/P.IVA IT08049640967 | NUMERO REA: MI - 2000301

info@saldflux.com | saldflux@legalmail.it

Sede Magazzino

Via Privata Vico Veneto 32/5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

Orari: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

Stabilimento

Via Martiri Della Resistenza 6 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

