

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

### LOWFLUX F35

#### Disossidante per Saldobrasatura

EN 1045:2010  
AWS 5.31:2012

Similar to EN 1045 - FH 10

#### Composizione Nominale Base

Composti di Boro, Fluoridi - Boron Compound, Fluorides

#### Dati Tecnici

Temperatura di Lavoro

c.a. 400-750 °C

Densità

0,95 gr/cm<sup>3</sup>

Viscosità

Colore

Bianco

Scadenza

6 mesi. Temp.+5° a 30°C

Residui

Corrosivo; Solubili in Acqua Calda o rimovibili meccanicamente



#### Applicazioni:

F35 è un disossidante realizzato secondo una specifica esclusiva. F35 è un fluxante per le leghe con alto tenore di Argento e bassa temperatura di lavoro. Esalta la fluidità del metallo di apporto, in tutte quelle situazioni in cui la temperatura di fusione dei metalli base è critica. Specifico per riscaldamento a fiamma ed applicazione manuale.

#### Avvertenze

Mescolare prima dell'uso. Solo un prodotto miscelato omogeneamente può garantire risultati costanti nel corso della brasatura. L'aggiunta di altri prodotti può inficiare le caratteristiche del prodotto ed alterarne le caratteristiche. I residui sono generalmente corrosivi e devono essere rimossi meccanicamente o con decappaggio.

#### Confezionamento

0,250 Kg, 0,500 Kg, 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

#### Sede Legale e Uffici

Via Friuli 5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy  
TEL. +39 02 907 81 812 | FAX. +39 02 907 84 933

CF/P.IVA IT08049640967 | NUMERO REA: MI - 2000301  
info@saldflux.com | saldflux@legalmail.it

#### Sede Magazzino

Via Privata Vico Veneto 32/5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy  
Orari: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

#### Stabilimento

Via Martiri Della Resistenza 6 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

