

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

TINFLUX T75

Disossidante Liquido per Brasatura Dolce - Acid Boric Free

DIN EN 29454-1
AWS 5.31:2012

DIN EN 29454 type 3.1.1.A

Composizione Nominale Base

Disossidante con colofonia (resina)

Dati Tecnici

Temperatura di Lavoro

c.a. 200-450 °C

Densità

1,18 g/cm³

Viscosità

n.a.

Colore

PAGLIERINO

Scadenza

> 24 MESI

Residui

CORROSIVI, SOLUBILI IN ACQUA CALDA



Applicazioni:

Disossidante ad uso generale per tutte le superfici metalliche ad eccezione di Alluminio e Acciaio inossidabile. Applicazioni principali: idraulici-installatori, industria elettrica

Avvertenze

Conservare in posizione verticale in contenitori sigillati protetti dai raggi solari e dall'umidità.

Confezionamento

1l

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

Sede Legale e Uffici

Via Friuli 5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

TEL. +39 02 907 81 812 | FAX. +39 02 907 84 933

CF/P.IVA IT08049640967 | NUMERO REA: MI - 2000301

info@saldflux.com | saldflux@legalmail.it

Sede Magazzino

Via Privata Vico Veneto 32/5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

Orari: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

Stabilimento

Via Martiri Della Resistenza 6 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

