

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

UTENFLUX F4

Disossidante per Saldobrasatura

EN 1045:2010
AWS 5.31:2012

EN1045 FH 12

Composizione Nominale Base

Composti di Boro, Fluoridi,

Dati Tecnici

Temperatura di Lavoro

c.a. 550-850 °C

Densità

1,6 gr/cm³

Viscosità

Colore

Bianco

Scadenza

6 mesi - temp da +5° a 30° C

Residui

I residui sono corrosivi e possono essere rimossi meccanicamente o mediante decapaggio.



Applicazioni:

F4 è consigliato per la brasatura di acciai inossidabili e carburi cementati. Questo flusso è adatto a tutte le procedure di brasatura a fiamma e ad induzione. Applicazioni nell'industria degli utensili.

Avvertenze

Mescolare bene prima dell'uso. L'aggiunta di acqua può alterare negativamente questi parametri. Evitare rapidi sbalzi di temperatura.

Confezionamento

100gr; 250gr; 500gr; 1kg; 5kg; 10kg; 20kg; 100kg

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

Sede Legale e Uffici

Via Friuli 5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

TEL. +39 02 907 81 812 | FAX. +39 02 907 84 933

CF/P.IVA IT08049640967 | NUMERO REA: MI - 2000301

info@saldflux.com | saldflux@legalmail.it

Sede Magazzino

Via Privata Vico Veneto 32/5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

Orari: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

Stabilimento

Via Martiri Della Resistenza 6 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

