

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO

### UTENFLUX F9

#### Disossidante per Saldobrasatura

EN 1045:2010  
AWS 5.31:2012

EN1045 FH 12

#### Composizione Nominale Base

Composti di Boro, Fluoridi, boro-Boron Compound, Fluorides, Boron

#### Dati Tecnici

Temperatura di Lavoro

c.a. 550-850 °C

Densità

1,6 gr/cm<sup>3</sup>

Viscosità

Colore

Marrone chiaro

Scadenza

6 mesi nel barattolo sigillato originale

Residui

solubili in acqua calda rimovibili meccanicamente o con decapaggio



#### Applicazioni:

L'F9 è un disossidante dalla caratteristica colorazione marrone; consigliato per la saldobrasatura degli acciai e dei carburi in tungsteno. E' utilizzato con la lega TE 49 MN e con le leghe trimetalliche (TERNALLOY 49 TR). Garantisce eccellenti risultati in termini di tenuta e finitura. Può essere utilizzato nei processi di saldatura a fiamma e/o induzione.

#### Avvertenze

Mescolare prima dell'uso. Solo un prodotto miscelato omogeneamente può garantire risultati costanti nel corso della brasatura. L'aggiunta di acqua o altri prodotti può inficiare le caratteristiche del prodotto ed alterarne le caratteristiche. Temperatura di conservazione da +5° a 30°C - luogo chiuso. Evitare sbalzi di temperatura.

#### Confezionamento

250 gr, 500 gr, 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg, 50 Kg

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

#### Sede Legale e Uffici

Via Friuli 5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

TEL. +39 02 907 81 812 | FAX. +39 02 907 84 933

CF/P.IVA IT08049640967 | NUMERO REA: MI - 2000301

info@saldflux.com | saldflux@legalmail.it

#### Sede Magazzino

Via Privata Vico Veneto 32/5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

Orari: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

#### Stabilimento

Via Martiri Della Resistenza 6 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

