

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

FLUXAL A23

EN 1045:2010
AWS 5.31:2012

FL 10

Composizione Nominale Base

composti di cloruri e fluoruri igroscopici

Dati Tecnici

Temperatura di Lavoro	c.a. 550-650 °C
Densità	2,7 gr/cm ³
Viscosità	n.a.
Colore	Bianco
Scadenza	Se ben conservato teoricamente infinita.
Residui	Corrosivi. rimovibili con acqua calda o meccanicamente

Applicazioni:

Disossidante per la brasatura utilizzato prevalentemente nel settore della refrigerazione/condizionamento per la giuntura di raccordi rame/alluminio, unitamente alla lega ALUSALD12

Disossidante corrosivo, la cui applicazione prevalentemente avviene immergendo la bacchetta calda (circa 450 °C) nella polvere per ottenere una sorta di rivestimento evitando così la distribuzione manuale sul giunto.

Avvertenze

Conservare in luogo asciutto e ventilato

Confezionamento

250 gr, 500 gr, 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 25 Kg

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

Sede Legale e Uffici

Via Friuli 5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

TEL. +39 02 907 81 812 | FAX. +39 02 907 84 933

CF/P.IVA IT08049640967 | NUMERO REA: MI - 2000301

info@saldflux.com | saldflux@legalmail.it

Sede Magazzino

Via Privata Vico Veneto 32/5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

Orari: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

Stabilimento

Via Martiri Della Resistenza 6 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

