

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Pasta rivestimento Fluxalloy

EN 1045:2010
AWS 5.31:2012

FH10
FB3

Composizione Nominale Base

Composti di boro e fluoruri

Dati Tecnici

Temperatura di Lavoro

c.a. 550-850 °C

Densità

1,85

Viscosità

n.a.

Colore

Generalmente bianco ma disponibile anche in altri colori

Scadenza

Residui

se usata correttamente non lascia residui.



Applicazioni:

Pasta per il rivestimento semiflessibile per bacchette di brasatura di argento per il settore della manutenzione.

Una volta applicata alla bacchetta garantisce quella flessibilità necessaria per la brasatura in opera anche nelle posizioni più difficili. Buona scorrevolezza e ottimo potere disossidante. Questo tipo di rivestimento aderisce alla bacchetta anche nel caso di contatto diretto con la fiamma del cannello ossi-acetilenico.

Avvertenze

Conservare in luogo asciutto e ventilato

Confezionamento

n.a.

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

Sede Legale e Uffici

Via Friuli 5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

TEL. +39 02 907 81 812 | FAX. +39 02 907 84 933

CF/P.IVA IT08049640967 | NUMERO REA: MI - 2000301

info@saldflux.com | saldflux@legalmail.it

Sede Magazzino

Via Privata Vico Veneto 32/5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

Orari: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

Stabilimento

Via Martiri Della Resistenza 6 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

