SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Pasta rivestimento Fluxweld

Disossidante per Saldobrasatura autogena

EN 1045:2010 *FH21*
AWS 5.31:2012

Composizione Nominale Base
Composti di Boro e di Sodio

Dati Tecnici

Temperatura di Lavoro	c.a. 700-1000 °C
Densità	1,85
Viscosità	n.a.
Colore	Bianco ma disponibile anche in altri colori
Scadenza	
Residui	Residui vetrosi e generalmente corrosivi. possono essere rimossi meccanicamente o con soluzioni specifiche

Applicazioni:
Rivestimento specifico per la saldatura autogena. Temperatura di attivazione superiore ai 700 °C. può essere utilizzato anche per l'ottone microrivestito e in abbinamento con il gasflux per un maggiore poter disossidante.

Avvertenze
Leggere attentamente la scheda di sicurezza

Confezionamento
n.a.

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

Sede Legale e Uffici
Via Friuli 5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy
TEL. +39 02 907 81 812 | FAX. +39 02 907 84 933
CF/P.IVA IT08049640967 | NUMERO REA: MI - 2000301
info@saldflux.com | saldflux@legalmail.it

Sede Magazzino
Via Privata Vico Veneto 32/5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy
Orari: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

Stabilimento
Via Martiri Della Resistenza 6 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

TÜV SÜD ISO 9001