SCHEDA TECNICA PRODOTTO

TETRAFLUX BW1

Disossidante per Saldobrasatura autogena

EN 1045:2010
AWS 5.31:2012

Composizione Nominale Base
Composti di Boro

Dati Tecnici

Temperatura di Lavoro	c.a. 700-1100 °C
Densità	1,2 gr/cm3
Viscosità	
Colore	Bianco
Scadenza	6 mesi in barattolo originale sigillato
Residui	Corrosivo. Rimuovibili con azione meccanica o decappaggio

Applicazioni:
Il Flux BW1 è un flussante per la brasatura autogena di bronzi ed ottoni. Può essere utilizzato tanto con le leghe di rame che con le leghe a base nickel. Sopratutto quando non vengono utiilizzate le bacchette rivestite. Si tratta di un diossidante da utilizzarsi quando la temperatura di lavoro è superiore ai 800°. Molto Utilizzato nel settore automotive.

Avvertenze
Mescolare prima dell'uso. Solo un prodotto miscelato omogeneamente può garantire risultati costanti nel corso della brasatura. L'aggiunta di acqua o altri prodotti può inficiare le caratteristiche del prodotto. Conservare in locali chiusi (Temp da +5° a 30° C)

Confezionamento
250 gr, 500 gr, 1000 gr 5 Kg, 10Kg, 25 Kg, 50 Kg

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

Sede Legale e Uffici
Via Friuli 5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy
TEL. +39 02 907 81 812 | FAX. +39 02 907 84 933
CF/P.IVA IT08049640967 | NUMERO REA: MI - 2000301
info@saldflux.com | saldflux@legalmail.it

Sede Magazzino
Via Privata Vico Veneto 32/5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy
Orari: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

Stabilimento
Via Martiri Della Resistenza 6 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

TÜV SÜD ISO 9001